



CASSOPAINT

Pittura per interni ai silicati per la finitura estetica di CassoMuro

Pittura per interni ai silicati di prima qualità, con eccellente potere coprente, di classe superiore secondo DIN 18363, specifica per la verniciatura di cartongesso "ad effetto intonaco" con granuli di riempimento a base di organo-silicati. La speciale formulazione con primer di adesione inserito nella formulazione rende possibile la verniciatura del cartongesso con un unico prodotto. E' il prodotto ideale per la finitura estetica "ad effetto intonaco" di CassoMuro se applicato in almeno due mani. Disponibile anche in confezioni da 4 lt.

Campi d'applicazione

Pittura specificatamente studiata per la verniciatura del cassonetto CassoMuro. Possiede un'ottima capacità di diffusione al vapore acqueo favorendo la regolazione del clima e del comfort abitativo interno in modo naturale. Cassopaint è senza conservanti (colore bianco) e quindi indicata per chi soffre di allergie. La pittura è priva di solventi e plasticizzanti, a basse emissioni e inodore e quindi particolarmente indicata per tutte le superfici sensibili come ad es., soggiorni e camere da letto, camere dei bambini, scuole per l'infanzia, scuole, uffici, ospedali, case di riposo. L'alcalinità minerale naturale svolge un'azione di contrasto contro le muffe. La pittura è a poro aperto e non forma alcuna pellicola, mantenendo inalterate la porosità e la struttura del supporto minerale.

Certificazioni e Prestazioni

Potere coprente		Classe 1 (con una rese 7 m ² /l)
Peso specifico		1,46 g/cm ³
Contenuto VOC		< 1g/l
Tipo di pittura	DIN 18363	Pittura ai silicati
Resistenza alla muffa	DIN EN ISO 846	Protezione naturale contro la muffa
Resistenza all'abrasione umida		Classe 2 (colore bianco)
Grado di brillantezza	A 85°	< 2 gloss
Aspetto		Granulare
Consumo	ml/m ²	140-160
Temperatura di applicazione	Valori limiti	+8°C (temperatura aria e supporto) e 80% Umidità relativa
Diluizione		Pronto all'uso. All'occorrenza al MAX 3% all'acqua
Tempo di essiccazione		7-8 ore; Essiccazione completa dopo 3 giorni
Pulizia strumenti di lavoro		Con acqua subito dopo l'utilizzo
Composizione		Silicato di potassio, dispersione acrilica, biossido di titanio, materiali di riempimento a base di silicati, acqua, additivi

Limitazioni della responsabilità

La presente scheda fornisce raccomandazioni senza alcun vincolo né garanzia. Le istruzioni per l'applicazione qui riportate devono essere adattate alle rispettive condizioni. L'utilizzatore è tenuto a verificare eseguendo dei test in prima persona l'idoneità e la possibilità di applicazione per evitare difetti per i quali noi non rispondiamo. L'ultima versione di questa scheda è consultabile sul sito www.posaclima.it.

L'oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto queste notizie, data l'eterogeneità delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili.

PosaClima

un marchio **Straudi S.p.a.**

Via J. Mayr Nusser, 26 / 39100 Bolzano

Tel. 0471 30 44 11 / Fax 0471 30 44 13

info@posaclima.it